

Description de produit:

Boydem est un système d'étanchéité liquide, à séchage rapide, directement circulaire, constitué d'une résine polyuréthane bi-composante.

Le procédé est destiné aux petits ouvrages accessibles tels que balcons, loggias, terrasses, coursives, escaliers extérieurs... Il peut également s'utiliser sur des ouvrages annexes : acrotères, appuis fenêtre, nez de balcons, auvents, couronnements...

Boydem est directement circulaire mais peut aussi recevoir une protection rapportée : carrelage, dalles sur plots.

La résine Boydem est adaptée aux travaux neufs ou à la réparation.

Supports usuels avec primaire adapté :

- En coulée pour connexions et autres cavités jusqu'à 3 cm en une opération.
- En travaux neufs : béton (éventuellement avec chape rapportée ou forme de pente adhérente).
- En réparation : béton, revêtements durs rapportés, dalle en pierre, pavés de verre.
- Pente admissible : Bien que Boydem résiste parfaitement à la rétention d'eau, une pente de 1 % minimum est recommandée pour éviter les stagnations d'eau.
- Climats admissibles : climat de plaine et de montagne.

Boydem est une solution rapide :

- Applicable en une seule journée, circulation piétonne 24 heures.

Efficace et durable :

- Son élasticité lui permet une excellente résistance à la fissuration.
- Parfaite résistance à l'usure, au poinçonnement, aux agressions chimiques, aux écarts de température et aux U.V.

Economique et rapide :

- Faible consommation : 2 kg/m².
- Permet la suppression des protections en-tête : bande soline, engravure, couverture.

Pratique et sécurisante :

- Liquide, elle fait corps avec tous les reliefs et s'adapte parfaitement aux formes complexes.
- Procédé sans flamme.

Mise en œuvre:

Mélanger les composants A et B, mélanger 3 min à l'aide d'un agitateur muni d'une hélice 4 branches à faible vitesse (environ 300 t/min).

La mise en œuvre s'effectue à la raclette crantée de 7 mm métallique ou caoutchouc du support, sur support primarisé avec le Primaire Rapide Universel, selon le cahier de prescription de pose en vigueur.

La mise en place de la résine est suivie d'un passage au rouleau débulleur à l'avancement.



Nettoyant du matériel : Diluant V ou L. Boydem est accessible aux piétons après 24 heures de séchage. Il présente après séchage un aspect satiné.

**BOYDEM**

BOITE RESINE

General features:

KABLON® AG series flat resin joint bushings (max 0,6/1kV) are used to splice armored or unarmoured PVC, XLPE and EPR cables. The body is made of polypropylene, a thermoplastic polymer. It is used by filling with two-component polyurethane or hydrocarbon resin. By making the transparent mold joint point visible, it eliminates errors and provides high electrical and mechanical strength.



Product code	Cable Cross Section mm2	EPDM mm	Resin Amount (kg)
KABLON®AGR01	15 - 25	0.3x30x750	0.50
KABLON®AGR02	35 - 50	0.3x50x800	0.75
KABLON®AGR03	70 - 95	0.3x50x1000	1.25
KABLON®AGR04	120 - 150	0.3x50x1500	4.00
KABLON®AGR05	185 - 240	0.3x80x1500	8.00

